

**DVOUSLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ INJEKČNÍ PRYSKYŘICE****CHARAKTERISTIKA**

AV PUR 6001 je dvousložková polyuretanová pryskyřice pro zpevňování hornin, stavebních konstrukcí, kotvení a hydroizolaci prováděné tlakovou injektáží zařízeními s poměrem míchání složek 1:1 objemově. Začátek reakce po 1 minutě po smíchání složek – rychlá verze.

**VLASTNOSTI**

- Dobrá adheze ke stavebním materiálům a horninám
- Tvrdost
- Pevnost
- Vodotěsnost

**POUŽITÍ**

Výrobek je určen pro injektáž dvousložkovými čerpadly vybavenými směšovačem s poměrem míchání 1:1 (čerpadlo AVD). K promíchání složek hmoty dochází ve směšovači čerpadla.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Poměr míchání	1:1 objemově, 100:118 hmotnostně
Hustota při 20°C	složka A 1,09 kg/l složka B 1,235 kg/l
Barva	hnědá
Obsah vody ve složce B	do 0,13%
Viskozita při 20°C	složka A (polyol) cca 450 mPa.s složka B (isokyanát) cca 200 mPa.s
Pevnost v tahu (Ø po 14 dnech):	30 MPa
Poměrné prodloužení	2 %
Modul pružnosti	360 MPa
Nasákavost	max 0,8%
Vodotěsnost	0,0 l.m <sup>2</sup>
Přidržitost k podkladu	> 3,0 MPa
Doba do začátku reakce při 20°C bez vody	1 min ± 10 s
Doba nelepivosti při 20°C bez vody	3 min ± 30 s
Úplná polymerace při 20°C bez vody	30 min
Volná hustota při 20°C bez vody	800 kg/m <sup>3</sup>
Trvanlivost:	6 měsíců (neotevřený kanystr)
Skladování	při 5 - 50 °C, chraňte před vlhkostí a UV zářením
Maximální odchylka dávkování složek	± 15 % hmotnostně

Reakční časy s obsahem vody lineárně klesají, hustota vytvrzené pryskyřice klesá s obsahem vody exponenciálně. Odchytky od doporučeného dávkování se projevují změnami hustoty, pevnosti a struktury hmoty, odsazováním složek (nadbytek isokyanátu 15% a více) a rapidním prodloužením doby reakce.

**DŮLEŽITÉ**

Výrobce garantuje stálou kvalitu výrobku při prodeji v uzavřeném originálním balení. Podmínky použití musí být dodrženy. Faktory odlišné od normy, jako např. klimatické podmínky, druh a stav podkladu, postup použití, nedoporučené směsi a další faktory mohou omezit účinek. Výrobce nepřijímá žádná rizika tohoto druhu.